

Skridsikkerhed

Ristetyper	Friktionsværdi tør
SP-gitterrist / "Gangrist"	100%
SP-safety - gitterrist tandet	111%
"Letrist"	124%
WO2-rist	144%
Profilrist	159%

SP-safety - gitterriste tandet ovenfor omfatter ikke Offshore riste.

Ristetyper	Friktionsværdi olieret
"Letrist" - lukket riflet plade	46%
SP-gitterrist, både normal og tandet	100%
WO2-rist	142%
Profilrist	161%

De angivne værdier er de laveste middel friktionsværdier, statisk og dynamisk, fundet ved prøvning hos Forceinstituttet. Hårdhed af slæbesål 70 shore A. 2 minutters dræneringstid.